

LINHA iQ OPTIMA®



	Classificação de uso EN 685		23
			34
			43
	Espessura total	EN428 ISO 24346	2,0mm
	Dimensões (manta)	EN426 ISO 24341	2 x 25m
	Embalagem (manta)	EN426 ISO 24341	50m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	2,70kg/m ²
	Proteção superficial		Sim
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
		NBR 13818	<0,4
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,10mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%
	Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Até 4dB
	Carga estática	EN 1815	< 2kV
	Energia radiante	NBE 8660	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Cordão de Solda Liso

Cor	CS Liso	Cor	CS Liso	Cor	CS Liso	Cor	CS Liso	Cor	CS Liso
3242845	9380873	3242886	9414026	3242252	9380450	3242821	9414036	3242850	9414062
3242200	9414055	3242849	9380710	3242836	9415836	3242860	9415543	3242824	9380252
3242853	9415172	3242857	9415628	3242253	9380253	3242246	9380645	3242826	9415826
3242872	9415872	3242856	9414056	3242249	9380249	3242862	9415531	3242257	9380257
3242871	9415531	3242847	9380847	3242899	9415899	3242825	9414005	3242259	9380259

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22



Tarkett

www.tarkett.com.br